

TECHNICKÝ LIST SOLIDE CLICK 30



PRODUKTOVÉ VLASTNOSTI		STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Produktový standard	-	EN ISO 10582	-
			Heterogenní odolná podlahová krytina
Celková tloušťka		EN ISO 24346	4,5 mm
Náslapná vrstva		EN ISO 24340	0,30 mm
Klasifikace		EN ISO 10874	Bytová: 23 Komerční: 31
Celková váha		EN ISO 23997	6,450 g/m ²
Obsah pojiva		EN ISO 10582	Type 1 / Typ 1 / Type 1
Skupina oděru		EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Rozměry		EN ISO 24342	Lamely 177,8 x 1219,2 mm 12 lamel/balení = 2,60m ² 40 balení/paleta = 104,05m ² Dlaždice 457,2 x 914,4 mm 6 dlaždic/balení = 2,51m ² 52 balení/paleta = 130,44m ²
Povrchová úprava	-	-	PUR EcoprotectTM
Zámkový systém	-	-	Click 14F
Zkosené hrany	-	-	Ano
Vlastnosti		STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Prostorová stabilita		EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Kolešková židle		ISO 4918	Žádné poškození (Typ W)
Nohy nábytku		EN ISO 16581	Žádné poškození
Kolmost a přímost		EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Rozdíl v odsazení		EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Útlum kročejového hluku		EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Odolnost barvy proti světlu		EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluznost		DIN 51130	R10
		EN 13893	DS
Odolnost vůči chemikáliím		EN ISO 26987	Neovlivněn (0)
Tepelná odolnost		EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Krouťivost po vystavení teple		EN ISO 23999	≤ 2 mm
Třída reakce na oheň		EN 13501-1	BB-s1
Elektrické vlastnosti		EN 1815	≤ 2kV
Odolnost proti znečištění		EN 26987	Prošlo
Podlahové vytápění		EN 12524	Ano
Životní prostředí		STANDARD	SOLIDE CLICK 30
TVOC po 28 dnech (AgBB test) - Kvalita vnitřního vzduchu		ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emisní třída (Francouzská regulace) - Kvalita vnitřního vzduchu		ISO 16000-9	A+
Test VOC na podlahu - Kvalita vnitřního vzduchu		ISO 16000-9	Prošlo
Plastifikátor		-	Bez ftalátů
Skupina formaldehydu		EN 717-1	E1
Recyklovatelné		-	100%
Záruky		-	SOLIDE CLICK 30
Domácí použití		-	25 let
Komerční použití		-	5 let
CE Značení		-	SOLIDE CLICK 30
číslo prohlášení o vlastnostech		-	No. 17-6133-01

